⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-51873

⊕Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		超公砂	.昭和63年(1988)	3月4日
A 63 B 51/10 B 05 D 5/00 7/20		2107-2C Z-7180-4F 8720-4F			•	
7/24	302	C-8720-4F	密查請求	未請求	発明の数 2 ((全5頁)

貿発明の名称 ラケット用ガット塗布剤

ᡚ符 頤 吗61−194722

❷出 顾 昭51(1986)8月20日

 砂発 明 者 良 元 英 河 大阪府東大阪市中小阪1丁目15番27号

 砂発 明 者 良 元 政 枝 大阪府東大阪市中小阪1丁目15番27号

 砂出 照 人 良 元 英 河 大阪府東大阪市中小阪1丁目15番27号

四代 理 人 弁理士 東島 隆治

听 招 書

1. 預期の名称

ラケット用ガット数布点

2. 特許技术の範囲

(1)既然氏が40℃において10mの HE以下の、複物性 油脂、動物性油脂、鉱物性油脂および合成油脂の 少なくとも一種類を含在し、

調合機の延囲点が20℃以下、結成か40℃において20cp以上であることを特徴とするワケット用ガット統布剤。

(2)系丸圧か40℃において10mm HE以下の、植物性 抽口、財物性油脂、鉱物性油脂および合成油脂の 少なくとも一種類及び光沢剤を具備し、

調合後の凝固点が20℃以下、粘度が40℃において20cp以上であることを特放とするラケット用がット整布剤。

(3)上記憶物性被目がひまし法、オリーブ勧、つばき抽、存在生物、大互伯、なたね納、格突加およびホろうの少なくとも一種類を合むことを特殊

(大)で見る項リ とする特許資本の範囲第1項記載のラケット用ガ ット監布用。

- (4)上配動物性抽頭が、魚白、肝油、抑酸物、中脚油、ラノリンの少なくとも一種類を含むことを特殊とする特別が求の範囲第1項配数のラケット用ガット性利利。
- (5)上記鉱物性泊脂がマシン約、冷凍機油、ギャー性の少なくとも一種類を含むことを特徴とする特殊財本の範囲第1項記載のラケット用ガット整布剤。
- (6)上記合成協調が、炭化水栗系、エステル系、ポリグリコール系、ポリフェニルユーデル系、シリコーン系、ハロカーボン系制能の少なくとも一種類を含むことを特徴とする特許技术の範囲祭!
 では2000年11月ガット造れ路。
- (7)上紀光沢剤がカルナウバろう、ショろう、みつろう、越ろう、モンクンろう、ポリエチレンろうの少なくとも一種類を含むことを特徴とする特許物水の幅服第2項記載のラケット用出ット生物剤。

_ 1 _

(8)上記技術性治路がひまし位及び不ろう、上記 動物性治路がラノリン、上記光沢剤がカルナツバ ろうである上記板効性倫理、上記動物性伯路及び 上記光沢剤からなる特許技术の顧用第2項記載の ラケット用ガット生物剤。

3、我期の野田な説期

【業衰上の利用分野】

この発明は取役用ラケットに関し、詳しくは、 ラケット用ガットの性能を向上させるための性布 対に関する。

【従来の技術】

テニス、パドミントン等のラケット用カットは、 半や豚などのみから作られたものや、合成複数製 のものが用いられている。

このガットは例えばテニス用ラナットの場合的
13~50KEの引張力をもってラケットに取られてお
り、打球時にはガットに大きな応力がかかる。ま
たガットは一般に、程ガットと様ガットとがおー
本すつ交互に上下に评估しなから交割するように
平成り状に張られているため縦ガットと様ガット

- 1 -

れは上記の耐久性の問題以上にラケットにとって は発展な問題である。

たをしてのような川原点を克服するために、ガット出 不利としてろうや、ろう石を米が用いられた。 「経ペルが決しょうしても内が決し」しかし、常温で国体のろうをガットに使布する

しかし、常温で国体のろうをガットに使布することは国難であり、知熱溶験したろうをガットに 該布すると、その熱によりガットが劣化するという う問題があり、さらに本質的な問題としてろうは 常温で固体のため、潤滑性能に欠け、必ずしも意 因した効果が得られないという問題点があった。 またろう石む来はガットへの付着力が弱く打除吟 の衝撃によりガットから落下してしまうため、効 果が持続しないという問題点もあった。

さらに、交叉部分での縦ガットと複ガットの原似を逃けるため交叉部で縦ガットと模ガットを固定する智め具が用いられたことがあるがガットの伸走、収縮を妨げるため繋が飛びにくい呼の勢をがあった。

この発明はこのような問題点を解決することを な図するものであり、ガットに堕布することによ はその交叉部分で換散しており打除時には優ガットとながったが反いに強く押圧されることになる。 さらにポールとの衝突によるガットの伸送や、あるいは球がガットから離れた後の根脳により、上記交叉部分で解ガットと提ガットが強くこすれるう。したがってガットは上記の打破時の応力、致との摩握あるいは優強ガットの摩握等により労化抵係し、使用者が球を強く打つ場合、短期間の使用でガットが切れてしまうという問題点があった。

- 4 -

りガットの耐久性を向上させるとともにラケット の制疎力を改善するガット用性有料を提供することを目的とする。

【阿耳点を解決するための平段】

この出版の第1の発明のガット生布別は40℃に おける表文圧が10mm BC以下の、概数性的 B. 助物性油 B. 鉱物性油 B おど合成組 Bの少なくと も一つを含不し、類合便の凝固点が20℃以下拡度 が40℃において200p(センチポイズ)以上になる ように各成分を配合しており、第2の発明はさら に光沢剤を設加して速の汚れを閉止するようにしている。

[作用]

この発明のガット用数布剤がガットに使布されると、生成分たる神間が、ガット表面上で厚膜を形成し、打球時にガットを保護し、さらに緩ガットと横ガットの交叉部分において、高橋剤として、機能し、機械ガットの原設低抗を集下させガットの劣化を防止すると関幹に、打球時のガットの伸長や収縮を円滑にするとともに、打球後のガット

Q屋の何りを建やかに回復させる。さらに第2の 現明にあっては、光沢剤が土やコートサーフエイ ス材等の汚れ数分が取に付着することを防止し速 の汚れを軽減する。

[夹烙织]

以下、突敗何に基づいてこの発明を具体的に説明する。

< 主限級字>

ひましか150gに福安約20gを加えてよく返合した後、これにラノリン20g及び木ろう10gを加えて 混合してガット途布剤も役た。

上記ガット並有剤をテニスラケットのガットが に飲布しこれをブラシによりガット全体に均一に ゆきわたらせた後、実際に球を打ってテストした。

ガットを40Kgの張力で受ったラケットを使用した場合、ガット整布剤を塗りないラケットは約4日間でガットが設復切断した。これに対し、木発明のガット造布剤を塗布したラケットは下記の要1に示すようにガットの耐久性が表現的に向上した。

-1-

なお歯和量が多すぎても物に効果は増大せず、飲き取るか、あるいは歌に付着して一定氏のみがガット上に残ることとなる。したがって、ガット欲 布前は耐く全体にゆきわたるように歯和すること が図ましい。

さらに、ガット被布別を控布したラケットは、 打球時に球の衝撃によりずれて個った機がットの 位定が技布府の両指効果により打球後に逃やかに 本来の偏りのない位置に回復するとともに、打球 時に取から受ける力に応じて機模のガットが円滑 に伸長、収慮するため競技者が意図し、ラケット に加えた力が正弦に使わり打球の方向や飛駆 健等の創取性が大幅に向上した。

〈采牌图2>

突放例1のガット協和剤に先沢剤として2wt%のカルナウバろうを抑制してガット協布剤とし、これをガットに強布して突破例1と同様のテストを行った。

その初退、中の行れは低減され、光沢剤と添加 しないガット性布別を塗布した場合と比較して球

〈表 1〉

試験NO	썇	ন্য	*	f t	ガットが 切断するま での期間
1	生布养 場合	1 6 12	布しな	h	4~5 B
2	1日ま	さに 場合	监布的	# #	12~138
3	沙亞	団使れてし	用前にたる	整布	16~16日
4	毎日位 谷1回 塩布し	(計	と使用 2 回/	中に日)	16~ 178
5	年日仅中2日次市し	(#	1回と3回/	後用日)	16~ 172

要1に示すように、世初前を造布する阿隔を厄くするとガントの耐久性は向上するか1日1回使 用効に生布すれば実用上十分な効果が得られた。

_ a _

が同程度に汚れるまでの時間は約4倍になった。 球の製取性およびガットの耐久性は実験例1と同様であった。

<突験切る>

ひまし泊75gに不ろう25gを加えよく混合してかット生布所も得た。

このガット生布がを、突破例1と同様の方法でガットに監布し、テストを行った。その結果を表 2に示す。

〈表 2>

FC FF HO	达 布 条 件	ガットが 切断するま での切削
1	変布剤を変布しない 場合	4~5 B
2	1 日おきに装布剤を装 布した場合	12~13日
3	毎日一回使用前に近ね 財を後和した協会	13~ 148
4	世日使用前と使用中に 各1回(計2回/日) を亦した場合	18~ 17 ₪
3	毎日使用的1回と使用中2回(計3回/日) 数布した場合	16~ 175

表 2 に示すとおりガット塗布剤を放布した場合、 ガットの耐用期間か3~4倍になり、また別球性 も実験例1と同様に大揺に向上した。

<実験例1>

ラノリン60g、ひまし始20g及び水120gをよく退和して軟骨状にしこれをガット塗布剤とした。このガット塗布剤につき突破例1と回答の突碌を行った。その結果を表3に示す。

〈起子〉

試験和の	拉	नीः	*	件	ガットが 切断するま での期間
1	速布所 場合	を放	帯しな	ba .	4~5日
2	1日お布した		生布剂	を比	13~ [4日
3			用前に た場合	营布	14~ 25日
4	毎日使 名 1 凹 生 布 し	(#f	と使用2007	日と	17~188
5		(f t	1面と 3面/		17~188

- 11 -

この実験例においてもガット数部別を生初する ことにより実験例1~4と同様にガットの耐久性 および削級力が顕著に向上した。

<突敗的6>

突破例1のガット歯布剤に光沢剤として0.5-c %のカルナウパろうを添加してガット歯布剤とし、これをガットに塗布して突破例1と同様のテストを行った。

なお、この発明のガット版布剤は、チニス用ラケットに取らずスカッシュ用ラケットやパドミントン用ラケット等のガット監布剤として用いることも可能である。

さらに、原料としての油锅は、上記の突襲外で 用いたものに残らず程々のものを用いることがで さる。すなれち極勢性油脂としてはひまし油、オ この実験例においてもガット生物剤を生物する ことにより実験例1~3と何様にガットの耐久性 および別球力が顕著に向上した。

<実験例5>

ひまし位180g、木ろう19g、ラノリン1gを混合してポット監布所とした。このポット監布所につき実験例1と同様の実験を行った。その結束を告4に示す。

〈た4〉

IX BQ NO	生 相	条件	ガットが 切断するま での別断
1	佐布州专密布 場合	しない	4~5 G
2	1日おきに姓 市した場合	有別を整	14~ 159
3	部日一回使用 剤を独布した	前に監布	15~16日
4 .	毎日使用前と 各1回(計2 飲布した場合		17~18日

- 12 --

リーブ仙、つばき紬、存花生油、大豆紬、なたね 仙、綿尖仙、ボろう等を用いることができる。 助 物性納船としては、承治、肝油、総敷油、平均油、 ラノリン祭を用いることができる。また、紅物性 油取としては、マシン油、冷凍機は、ギヤー治等 を用いることが可能でありその値様々の頑情謝を 用いることができる。さらに合成独身としては、 **校化水素系、エステル系、ポリグリコール系、ポ** リフェニルエーテル系、シリコーン系、ハロカー ポン系その他の独脂を用いることができる。なお、 ガット塗布剤の蒸気圧が高い場合、ガットへの笠 布後短時間で輝盛し効果が持破しないので展野油 間の少なくとも一種類は聚気圧が40℃において10 nz Ng以下が母ましく、より脱密には40℃におい て100%以下であることが迸ましい。また、ロ ウ素値が高い乾性値を単数で用いたりあるいは主 政分として高古石串で用いると牝袋しやすいので、 主政分としては不乾性スは半乾性抽を用いること が望ましい。また触点があまり高い始報を主政分 とすると常浪で個化してしまうためガットへの登

でか図覧となるばかりではなく図で性能も低低下するため、調合後のガット旅布剤に融点か20℃以下になったの、調合後のガット旅布剤に融点か20℃以下ではならないように照料を選択したり製合化を開整することが許ましい。さらにガットを組入することが対したがではなったが、20℃において20cp(センチボイズ)以上の結びやかるほうが望ましい。この見述からは木ろうを取りますなどの適知は石効などなる。また味の行れを防止する光沢剤としてはカルナウべろうがの植物ろうに関与するのをあるう。およびポリエチレンろう等の合成ろう等を用いることも可能である。

[発明の効果]

-- 15 --

に向上させ、さらに打反時の級権のガットの作長 および収縮を円限にしかつ、ガットの仅便のずれ を運やかに回復させるためが成力を向上させるこ とができる。

たびだかり さらに第2の発明により交の円れを防止しつつ 上記のガット耐久投及び別球性を向上させること が可能になる。

代理人 弁理士 東 島 陽 治

- 15 -